



Balení

- Kartuše 290 ml

Barva

- Transparent

Technický list

TL 04.35 MAMUT CLEAR UV

Výrobek

Je moderní lepidlo na bázi MS polymerů. 100% UV odolnost a mrazuvzdornost vám umožní použití jak v interiérech, tak především v exteriérech. Jeho hlavní výhody jsou pružnost, pevnost a chameleon efekt.

Vlastnosti

- Chameleon efekt, transparentní
- Pro interiéry i exteriéry
- Vysoce flexibilní
- Bez silikonu
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
- Odolné vlhku a vodě
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- Mrazuvzdorný
- Neobsahuje rozpouštědla
- 100% UV odolné

Použití

- Pro interiéry i exteriéry
- Všechna transparentní lepení při opravách, údržbě, výstavbě a montážích.
- Ideální pro lepení skleněných prvků
- Lepení vodotěsných spojů při výstavbě, ve strojním průmyslu, díly automobilů, přívěsů, autobusů apod.
- Lepení sprchovacích zástěn, nábytkového kování, dekoračních prvků, lišt, parapetů aj.
- Lepení a tmelení klempířských prvků
- Na dřevo, beton, zdivo, kovy, plasty, sklo ve stavebnictví i průmyslu

Technické údaje

Základ	-	MS-Polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15d	při přepravě



Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	150	při síle 3 mm a tlaku 6,3 bar
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 10	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rychlost vytvrzení	mm	2	za 24 h / při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Dilatační schopnost	%	± 25	
Stékavost	mm	< 2	dle ISO 7390
Roztažnost	%	250	dle DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	1,0	dle DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	2,2	dle DIN 53 504
Shore A (3 s)	°	38 ± 3	dle DIN 53 505

Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, PC, PMMA, měkké plasty, teflon, asfalt a živичné podklady.

Pokyny

Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Nanášejte jednostranně při teplotách od +5 °C do +40 °C. Nanášejte v bodech nebo pruzích mechanickou pistolí. Lepený předmět přiložte a rovnoměrně přitlačte. Je-li potřeba předmět vzhledem k jeho poloze, rozměrům či hmotnosti fixovat, doporučujeme tak učinit do doby jeho vytvrzení

Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 04.35».

Skladovatelnost

V suchu a neotevřeném obalu 12 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.



Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne: 07.12.2022

Vyhotoveno dne: 07.11.2022

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrozumnější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.