



Technický list

TL 08.19b Fasádní páska - STRONG

Produkt

Oranžová profesionální stavební páska. Vysoce kvalitní lepicí páska s oranžovou nepromokavou PE textilií, kterou lze roztrhnout rukou. Lepicí páska na bázi syntetického kaučuku má silnou počáteční lepidlost, extrémně vysokou přilnavost. Má zvýšenou odolnost na UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální i svépomocné použití.



Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Extrémně vysoká lepidlost a přilnavost
- UV stabilní až 7 dní
- Šetří životní prostředí neobsahuje rozpouštědla

Použití

Vhodní pro interiéry i exteriéry. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Vhodná na podklady jako jsou omítky, cihly, beton, dřevo obklady a další hladké povrchy. Vhodná pro zavěšování výrobků na stěny, například upevnění těžké ochranné fólie na fasády během renovační práce.

Technické vlastnosti

Základ	PE vyztužená tkanina	
Lepidlo	Syntetický kaučuk	
Tloušťka	μm	220 ± 10 %
Lepivost k nerezové oceli	N/25 mm	≥ 28
Pevnost v tahu	N/25 mm	105
Tepelná odolnost	°C	-15 až +60
Aplikační teplota	°C	> 10
Skladovatelnost	Měsíce	12

Balení

- 48 mm x 20 m
- 50 mm x 25 m
- 50 mm x 50 m

Barva

- Oranžová

Přidržnosti

Počáteční přidržnost	Velmi dobrá
Konečná přidržnost	Velmi dobrá
Dynamická stabilita	Velmi dobrá
Kov	Velmi dobrá
PVC, PC, ABS	Velmi dobrá



Den Braven

PP, PE	Velmi dobrá
Papír, Karton	Velmi dobrá

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. K hladkým povrchům je přídržnost pásky extrémní a může dojít při odlepování k porušení podkladu, je vhodné přídržnost pásky vždy otestovat.

Aktualizace

Aktualizováno dne 27.2.2023

Vyhotoveno dne 18.7.2010

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.