

Technický list

TL 50.02 Lepidlo na boty

Produkt

Lepidlo na boty – které vytváří stále pružný spoj, po vytvrzení je spoj žluté barvy. Při lepení boty a podrážky je třeba nanést lepidlo na obě lepené plochy. Lepidlo nechte cca.10 až 15 min odvětrat.

Vlastnosti

- Doba manipulace 15 minut.
- Po vytvrzení pružné
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Odolné vlhku a vodě

Použití

Je vhodné především pro kožené a textilní věci, podrážky bot atp.

Technické vlastnosti

Základ	chloroprénový kaučuk, rozpouštědlo		
Hustota	g/cm ³	≈ 0,9 ± 5%	
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Tepelná odolnost	°C	-40 až +100	Po vytvrzení
Tepelná odolnost při přepravě	°C	+5	Nesmí zmrznout
Aplikační teplota	°C	+5 až +30°C	Nesmí zmrznout
Doba zavaznutí pro kontaktní lepení	min.	10 – 15	
Otevřený čas	min.	< 60	
Spotřeba	ml/m ²	200 - 400	(dle savosti podkladu)
Skladovatelnost (dlouhodobá)	měsíce	12 datum viz. obal	+5°C až +25°C

Balení

- 50 ml tubička

Barva

- Žlutá-medová

Příprava podkladu

Příprava podkladu: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikační postup

Nanášení: Nanášejte na povrch rovnoměrně – v tenké vrstvě, lze i rozetřít, např. štětcem

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz

Odvětrávání: Doba počátečního odvětrání cca. 10 minut. Doba dosažení maximální pevnosti 24 hod. Doba manipulace 10 až 15 minut.

Skladovatelnost

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Aktualizace

Aktualizováno dne 24.7.2024

Vyhotoveno dne 24.7.2024

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejruznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz