



Balení

- Kartuše 280 ml

Barva

- Světle šedá

Technický list

TL 06.12F Montážní lepidlo Fix Flex

Výrobek

lepidlo s vysokou počáteční nosností a skvělou konečnou pevností lepeného spoje. Jedná se o lepidlo bez obsahu rozpouštědel, na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.

Vlastnosti

- Okamžité lepení předmětů o hmotnosti 125 kg/m² bez použití další fixace
- Odolné vůči vlhku a prachu
- Po vytvrzení přetíratelné
- Pro interiéry
- Vysoká přilnavost na různé materiály v kombinaci savý - nesavý
- Možnost opakovaného použití (nevysychá v kartuši)

Použití

- Lepení většiny materiálů jako je dřevo, beton, kov, kámen, polystyrén, laminát apod.
- Lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů a lišt
- K lepení i ne příliš rovných povrchů
- Lepení prahů, stropních kazet, podhledů
- K dolepování obkladových prvků

Technické vlastnosti

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	Tixotropní pasta	
Podíl sušiny	%	78	
Otevřený čas	min	5 - 10	při 23 °C a 55 % rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrzení	hod.	24 - 72	V závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla
Tepelná odolnost	°C	-15 / +75	
Hustota	g/ml	1,62	
Aplikační teplota	°C	+15 / +40	
Pevnost v tahu	kg/cm ²	20 30 40	Při 23 °C/ za 4 hod. Při 23 °C/ za 8 hod. Při 23 °C/ za 72 hod.
Pevnost ve smyku	kg/cm ²	10 20	Při 23 °C/ za 4 hod. Při 23 °C/ za 8 hod.



Den Braven

		30	Při 23 °C/ za 72 hod.
Skladovatelnost	°C	+ 5 až + 25	V originálním neotevřeném obalu
Spotřeba	g/m ²	500 – 1500	V závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení

Podklad

Lepené plochy musí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic.

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic, prachu a mastnoty. Lepidlo naneste v bodech nebo pruzích na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím přitlačte na určené místo. Spotřeba lepidla je 500-1500 g/m²(v závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení). Min. aplikační teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimální od +15 °C). Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon.

Čištění

Nepoužitý materiál a nástroje jde očistit pomocí čistících ubrousků Den Braven, voda. Vytvrzený materiál lze odstranit mechanicky.

Ruce: Čistící ubrousky Den Braven, pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost

Viz. << Bezpečnostní list 06.12F >>

Aktualizace

Aktualizováno dne 15.8.2024

Vyhotoveno dne 21.07.2014

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.