



## Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výrobek</b>    | je jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo. Vytváří vysoce lepidlivý plasticko-elastický spoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vlastnosti</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Bez rozpouštědel;<br><input checked="" type="checkbox"/> Trvale elastický spoj;<br><input checked="" type="checkbox"/> Vysoká lepidivost a přilnavost k materiálům jako je Polyethylen a Polypropylen;                                                                                                                                       |
| <b>Použití</b>    | - Lepení parotěsných zábran střešních systémů; Lepení parotěsných zábran mezi sebou;<br>- Lepení fólií z PE, PP, DPC, hliníkových fólií apod.;<br>- Lepení prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu;<br>- použití do Den Braven 3D okenní systém pro lepení vnitřních a vnějších pásek. více viz. Technologický postup osazování výplní otvorů 3D systémem Den Braven |
| <b>Balení</b>     | Kartuše po 310 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Barva</b>      | Světle modrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             |         |                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technické údaje</b>      |         |                                                                                                     |                                                                                   |
| Základ                      | -       | vinylkopolymer                                                                                      |                                                                                   |
| Konzistence                 | -       | tixotropní pasta                                                                                    |                                                                                   |
| Hustota                     | g/ml    | 1,09                                                                                                |                                                                                   |
| Sušina                      | %       | 84                                                                                                  |                                                                                   |
| Tepelná odolnost            | °C      | -20 / +80                                                                                           | (po vytvrzení)                                                                    |
| Tepelná odolnost            | °C      | -15                                                                                                 | (při přepravě)                                                                    |
| Aplikační teplota           | °C      | +5 / +50                                                                                            |                                                                                   |
| Otevřený čas                | min     | ≈ 30                                                                                                | (při 23°C / 55 % rel. vlhk.)                                                      |
| Skladovatelnost             | měsíce  | 18                                                                                                  | (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!) |
| Přibližná spotřeba          | vzorec  | $\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$    |                                                                                   |
| Přibližná spotřeba z 310 ml | příklad | $\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{8 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 6,5 \text{m}$ |                                                                                   |
| Přibližná spotřeba z 310 ml | m       | 6,5                                                                                                 | (pro spáru 8 x 6 mm)                                                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omezení</b>                      | Mimo jiné není vhodné dlouhodobé nebo trvalé zatížení vodou                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podklad</b>                      | Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ošetření (příprava) podkladu</b> | Podklady před aplikací není nutné penetrovat.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pokyny</b>                       | Lepidlo nanášíme na podklad v tloušťce cca 8 mm. Nechat 10 min. působit – zvýšíme počáteční přilnavost. Lepený materiál lehce přitisknout. Nestlačovat!<br>Pozn.: V případě, že se fólie okamžitě přitiskne, může fólie „klouzat“ pouze do doby, než lepidlo vyzraje. |
| <b>Čištění</b>                      | Materiál: ihned terpentýn<br>Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bezpečnost</b>                   | Viz «Bezpečnostní list 06.08».                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktualizace</b>                  | Aktualizováno dne: 20.06.2012 Vyhotoveno dne: 04.11.2001                                                                                                                                                                                                              |

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkouškách, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



# Den Braven Czech and Slovak a.s.

---

Technický list 06.08    **Lepidlo na parozábrany (FolieFix)**

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)