



Technický list- TECFLEX 60

Umožnění provozu automobilu po 60min dle certifikátu FMVSS 212

POPIS PRODUKTU

TECFLEX 60 je vysoce kvalitní, rychle vytvrzující, flexibilní lepidlo na autoskla. Bez nutnosti základního nátěru (Primeru). Silyl-Modifikované polymerové lepidlo pro přímé zasklívání automobilových skel. Je speciálně navrženo tak, aby poskytovalo rychlý a bezpečný provoz vozidla už po 1 hodině od aplikace.

Použití

-Speciálně vyvinuto pro lepení čelních skel vozidel.

-Vhodné pro lepení osobních automobilů, nákladních automobilů, traktorů a jiných vozidel.

Vlastnosti

- Silyl-modifikovaný Polymer
- Bez solventů a isokyanátů, bez zápachu
- Bez nutnosti základního nátěru (Primeru)
- Přílnavost na skla, kovy a plasty
- Rychlá aplikace a vytvrzování
- Vysoká viskozita
- Skvělá počáteční přídržnost
- Schopnost vydržet vysoké dynamické prostředí
- Antikorozivní
- Certifikace FMVSS 212

Umožnění provozu automobilu – Drive away time

Testováno - TÜV

- Možnost provozu vozidla: 1 hodina
- Na namontovaném vozidle musí mít řidič i spolujezdec namontované airbagy
- Certifikát FMVSS 212



TECHNICKÝ ÚDAJE

Základ	Thixotropní pasta
Barva	Černá
Báze	Silyl-modifikovaný Polymer
Vytvrzování Mechanismus	Vytvrzování vzdušnou vlhkostí
Vytvrzování [mm] (NPT Metoda 07) (24h -23°C a 50 % RH)	3.0
Tvrdost Shore A (RÁMUS 53505)	62
Hustota [g/cm³] (NPT metoda 06) (23°C a 50 % RH)	1.44
Vytvoření povrchové slupky [min] (NPT Metoda 17) (23 °C a 50% RH)	15
Elastický modul při 100% [N/mm²] (ISO 37 RÁMUS 53504)	2.5
Tahová síla [N/mm²] (ISO 37 RÁMUS 53504)	3.0
Síla přetržení [N/mm] (ISO 34-1)	7.4
Protažení [%] (ISO 37 RÁMUS 53504)	230
Aplikační teplota [°C]	Od +5 do +40
Teplotní odolnost [°C]	Od -40 do +100

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty, oleje nebo maziv a všech zbytků starého lepidla. Kontakt s jinými druhy chemikálií může způsobit těžké problémy s kompatibilitou nebo může být na škodu pro přesné přilnutí. Doporučujeme vždy předběžné testy přilnavosti a kompatibility.

APLIKACE

Pro použití na lepení pevnostního skla seřízněte trysku kartuše tak, abyste dostali konec špičky ve tvaru „V“. Aplikujte ručně, elektrickou nebo pneumatickou pistolí na okraj skla. Umístěte lepené sklo za pomoci vhodného příslušenství (přísávací svorky aj.) do 10 minut. Lehce vtiskněte sklo do rámu, abyste zajistili dobrý kontakt. Sklo se nesmí pohnout nejméně 1 hodinu. Vozidlo může vyjet po 60 minutách za podmínky, že výše uvedená metoda byla dodržena.

Omezení

Během vytvrzování je důležité aby se produkt vyhnul alkoholu a jiným čistícím prostředkům. Lepené sklo je třeba fixovat např páskama.

ČIŠTĚNÍ

Použité nástroje odstranit ihned acetonem nebo jinými rozpouštědly. Lze použít i extra silné čistící ubrousky. Ruce: Mýdlo a voda, reparační krém na ruce nebo Extra silné čistící ubrousky

OBAL

Kartuše 290 ml – 12ks v krabici

Skladovatelnost

Produkt lze skladovat po dobu 12 měsíců v původním obalu (neotevřené) Skladujte při teplotě od 10°C do 25 °C. Skladujte v suchu.

Aktualizace

Vyrobeno dne: 24.04.2024

Aktualizováno dne:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz